
Revoseal JP-4 / JG-4 Datenblatt

Gekapselte Flachprofildichtung mit losem Zentrierring.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das System revoseal JP-4 / JG-4 erweitert das Prinzip der JP-2 um einen losen Zentrierring, welcher bei hohen Drücken und starken Vibrationen keine Spannungen im Bauteil erzeugt. Das System kapselt die Schicht innerhalb der Metallzähne ein und verhindert somit den Kontakt mit dem Medium. Der Metallkörper ist standardmäßig aus 1.4571, das für viele Anwendungen geeignet ist. Andere Werkstoffe, z. B. Nickelbasislegierungen, sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Durch die Einkapselung der Weichstoffauflage aus PTFE oder Graphit wird ein extrem hoher Druck- und Temperaturbereich ermöglicht.

DIE VORTEILE

- **Extrem druck- und temperaturbeständig: bis 400 bar und bis 1000 °C**
- **Loser Zentrierring: keine Spannungen im Bauteil bei hohen Drücken und starken Vibrationen**
- **Weichstoffauflage eingekapselt – kein Kontakt mit dem Medium**
- **Übererfüllt TA Luft Kriterium auch bei geringer Schraubenkraft**

TECHNISCHE DATEN

Metallischer Grundkörper	1.4571 (Standard, andere Materialien auf Anfrage)
Weichstoffauflage	Graphit / PTFE
Druck	max. 400 bar
Temperaturbereich (min–max)	−270 °C bis +1000 °C
TA-Luft Prüfergebnis	$6{,}4 \times 10^{-11}$ mbar · l/(m · s)
Dicke	2,5 bis 20 mm
pH	0–14
Flächenpressung	bis 500 MPa
Dichtungskennwerte	nach DIN EN 13555, ermittelt an JP-2 mit Graphit (gelten für alle JP-Bauformen) – siehe Seiten 2 bis 5

ZULASSUNGEN UND EIGENSCHAFTEN

TA-Luft · BAM · Fire Safe · Ausblassicher

revoseal

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555


Kennwerte der JP-2 mit Graphit, 4,2 mm – gelten für alle JP-Bauformen

HERSTELLER	PRODUKTNAME	PRODUKTABMESSUNGEN
revoseal Europe GmbH	JP-2 graphite	66,4 × 56,2 × 4,2 mm (DIN EN 1514-4 1997-8)
PRÜFUNG NACH	**REV.-NR.**	**ERSTELLUNGSDATUM**
DIN EN 13555 2014-7	1	16.10.2017

1 Mindestflächenpressung $Q_{min(L)}$ (bei Montage) und $Q_{Smin(L)}$ (nach Entlastung) für p = 80 bar (T = 23 ± 2 °C)

L [mg/(s·m)]	$Q_{min(L)}$ [MPa]	$Q_{Smin(L)}$ [MPa]							
		Q_A = 21 [MPa]	Q_A = 41 [MPa]	Q_A = 61 [MPa]	Q_A = 81 [MPa]	Q_A = 101 [MPa]	Q_A = 121 [MPa]	Q_A = 140 [MPa]	Q_A = 160 [MPa]
10^0	**21**	11	11	11	11	11			11
10^{-1}	**27**		16	11	11	11			11
10^{-2}	**43**			15	17	21			25
10^{-3}	**49**			19	34	26			39
10^{-4}	**54**			34	50	30			48
10^{-5}	**59**			54	62	35			56
10^{-6}	**71**				74	40			65
10^{-7}	**100**					99			73
10^{-8}	**154**								132
10^{-9}									

Leckage – 23 ± 2 °C / 80 bar




Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 16.10.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555

Leckage bei 180 bar Innendruck

2 Mindestflächenpressung $Q_{min(L)}$ (bei Montage) und $Q_{Smin(L)}$ (nach Entlastung) für p = 180 bar (T = 23 ± 2 °C)

L [mg/(s·m)]	$Q_{min(L)}$ [MPa]	$Q_{Smin(L)}$ [MPa]						
		Q_A = 41 [MPa]	Q_A = 60 [MPa]	Q_A = 81 [MPa]	Q_A = 101 [MPa]	Q_A = 121 [MPa]	Q_A = 141 [MPa]	Q_A = 161 [MPa]
10^0	**41**	21	21	21	21			21
10^{-1}	**61**			27	23			24
10^{-2}	**65**			34	27			34
10^{-3}	**69**			43	31			43
10^{-4}	**73**			56	35			51
10^{-5}	**77**			69	39			59
10^{-6}	**84**				65			67
10^{-7}	**125**							75
10^{-8}								



3 Kriechrelaxationsfaktor P_{QR} bei Steifigkeit C = 500 kN/mm

Flächenpressung	23 ± 2 °C		300 °C		600 °C	
	P_{QR}	Δe_{Gc} [µm]	P_{QR}	Δe_{Gc} [µm]	P_{QR}	Δe_{Gc} [µm]
Stufe 1 [50 MPa]	0,99	1	0,82	18	0,69	31
Stufe 2 [90 MPa]	0,99	3	0,91	17	0,79	37
Stufe 3 [150 MPa]	0,99	3	0,93	21	0,88	35
P_{QR} und Δe_{Gc} bei maximal aufzubringender Flächenpressung Q_{Smax}						
P_{QR} bei Q_{Smax}	0,99	10	0,95	41	0,88	47
Q_{Smax}	500 MPa		380 MPa		200 MPa	

Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 16.10.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

revoseal

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555

Entlastungsmodul und Dichtungsdicke

4 Sekanten-Entlastungsmodul der Dichtung E_G [MPa] und Dichtungsdicke e_G [mm]


Flächenpressung [MPa]	23 ± 2 °C		300 °C		600 °C	
	E_G [MPa]	e_G [mm]	E_G [MPa]	e_G [mm]	E_G [MPa]	e_G [mm]
0	0	4,329	0	4,354	0	4,359
1	0	4,181	0	4,204	0	4,310
5	566	3,851	942	3,753	811	3,882
10	2.142	3,710	2.461	3,710	1.941	3,808
15	6.368	3,690	5.652	3,692	4.168	3,771
20	15.325	3,678	47.681	3,677	10.935	3,746
25	24.786	3,666	21.535	3,660	20.186	3,726
30	36.706	3,654	24.679	3,647	24.791	3,710
40	43.996	3,612	31.788	3,620	28.877	3,678
50	38.356	3,572	33.252	3,601	25.321	3,651
60	38.037	3,555	38.321	3,583	21.409	3,626
80	41.355	3,526	31.738	3,549	19.402	3,587
100	42.360	3,501	68.143	3,518	20.724	3,556
120	46.316	3,479	46.439	3,487	24.057	3,533
140	49.588	3,459	49.660	3,461	27.622	3,514
160	48.915	3,441	52.331	3,438	26.395	3,499
180	54.046	3,427	46.353	3,419	25.104	3,485
200	64.044	3,415	61.772	3,403	23.160	3,471
220	62.813	3,405	66.722	3,390		
240	67.509	3,396	71.622	3,380		
260	69.839	3,388	96.506	3,372		
280	72.134	3,381	81.019	3,362		
300	78.662	3,374	75.769	3,355		
320	79.068	3,366	94.241	3,347		
340	87.017	3,359	119.219	3,340		
360	90.590	3,351	141.225	3,331		
380	99.034	3,342	119.292	3,319		
400	105.188	3,332				
420	108.447	3,321				
440	117.705	3,310				
460	124.125	3,298				
480	127.071	3,285				
500	135.502	3,272				

Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 16.10.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555

Dichtungsdicke e_G

5 Dichtungsdicke e_G über Flächenpressung bei 23, 300 und 600 °C



Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 16.10.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

BERECHNUNG IHRER FLANSCHVERBINDUNG

Mit diesen Kennwerten berechnen wir Ihre Dichtverbindung nach DIN EN 1591-1 – kostenlos.

Alle Angaben sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung im Einzelfall. Technische Änderungen vorbehalten.